

BoscoPur Trans – Neutral

Полиуретан, прозрачна течна хидроизолационна мембрана

Описание на продукта:

Bostik BoscoPur Trans-Neutral е еднокомпонентна, готова за употреба, високо еластична, студено приложима, алифатни полиуретанова хидроизолационна мембрана с отлична механична, химична, термична и UV резистентност.

Области на приложение:

- Балкони, тераси
- Керамични повърхности
- Стъкло и стъклени тухли
- Пешеходни палуби и пътеки

Характеристики:

- Лесно и бързо полагане
- Осигурява безшевна хидроизолационна мембрана
- Силно устойчив на абразия, вода
- Не се влияе от атмосферните условия. Осигурява отлично време и UV съпротивление
- UV и цветво стабилна
- Не пожълтява и против прах
- Осигурява "лесни за почистване" повърхности
- Пара и водопронепусклив
- Много добра устойчивост на износване, подходящ за пешеходни алеи
- Изпълва пукнатини до 2 мм
- Осигурява отлична термична устойчивост в температурен диапазон от - 30 ° C до + 90 ° C

Техически данни:

Цвят	Прозрачен
Време за втвърдяване (часа)	12 - 24
Твърдост по Shore	> 25
Температура на околната среда за приложение	между +10°C и +35°C

Устойчивост	между -30 ° C и + 90 ° C
-------------	--------------------------

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- Повърхностите трябва да бъдат стабилни, задължително чисти и обезмаслени.
- Максимално съдържание на влага не трябва да надвишава 5%. Якостта на натиск на основата трябва да бъде най-малко 25MPa, нови бетонни конструкции трябва да съхнат за поне 28 дни
- Уверете се, че повърхността няма влага (например в на керамични плочки), че повърхността не е лепена със силиан, силикони и други вещества, които могат да повлияят на залепването с Bostik BoscoPur Trans – Neutral.
- Повърхностите с плочки, керамика, стъкло и др ... трябва да се почистват и грундираны с BoscoPur Trans-грунд преди нанасяне.

Приложение:

- След зареждане с Bostik BoscoPur Trans-Primer, Bostik BoscoPur Trans-Neutral да се прилага за кратък период от време като грунд и горно покритие (в рамките на 12-18 часа) и 2 в слоя
- Bostik BoscoPur Trans-Neutral може да се нанася с четка или валяк.

След нанасяне:

Прясно положените повърхности трябва да бъдат защитени от вода продължение на 4 часа. Неизсъхналият, пресен Bostik BoscoPur Trans-Neutral е хлъзгав. За да се получи анти-хлъзгава повърхност сух кварцов пясък може да се поръси по време на втвърдителния период на мембраната.

Предупреждение:

За най-добри резултати, Bostik BoscoPur Trans-Neutral не се прилага над 0,5 mm дебелина на сухия филм на слой. Ниска температура забавя втвърдяването, а висока температура ускорява процеса на втвърдяване.

Покритие:

Приблизително. 1,00 кг / m² за слой в зависимост от хигроскопичността и гладкост на повърхността.

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи предварителна проба.

Опаковка:

10 кг метална кутия

Съхранение:

- Трябва да бъде защитена от вода, студ и неблагоприятни атмосферни условия.
- Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на температура между + 10 ° C и + 25 ° C в условия без влага.
- Отворените продукти трябва да бъдат затворени веднага и консумирани на първо място.
- Максимално три кофи трябва да се складират една върху друга.
- Срок на годност е максимум 9 месеца условно да отговарят на изискванията на посочените по-горе условия за съхранение.