

Bond 007

Хибридно лепило с висока начална лепливост

Описание на продукта:

Bostik Bond 007 е MS Polymer хибридно монтажно лепило с висока якост и висока начална лепливост, без разтворители, което се втвърдява от влагата.

Области на приложение:

- Прилепва силно и бързо за повечето основи, като дърво, бетон, тухли, гипс, стъкло, керамика, метали, твърдо PVC;
- Подходящо за вътрешна и външна употреба;
- Лепи панели, знаци, стенни плоскости, первази и др върху горните повърхности.

Свойства:

- Отлична адхезия дори и във влажни и порести повърхности;
- Без мирис;
- Постоянно еластичено;
- Не съдържа разтворители, силикон или изоцианати;
- Може да се боядисва;
- Осигурява отлична адхезия дори и без грунд;
- Силно устойчиво на масла, химикали, разтворители, киселини и основи.

Технически данни:

Цвят	Бял
Тип база	MS Polymer
Втвърдяване	От влажността във въздуха
Екструзия (DIN 52456-6 mm)	> 10 гр/мин
Плътност (DIN 52451-6 mm)	1,6 гр/см ³
Време за обрзуване на повърхностен филм (+23°C / 50% r.F.)	~ 5 мин
Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.)	~ 3 мм/ 24 часа
Якост на опън (2 мм филм)	~ 3 N / mm ²
Удължение @ скъсване (2 mm филм)	> 100%
Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°C / 50% RF)	~ 80
Устойчивост на топлина	между -40°C и +80°C
Температура на околната среда при приложение	между +5°C и +40°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

- Повърхностите трябва да бъдат здрави и без слаби или ронещи се части.
- Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.
- Повърхности, които са влажни, трябва да се проверят за замърсяване, да няма слаба или спорна материя на повърхността, която може да се прикрие от влагата.

Приложение:

- Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността и капачката (човката) се фиксира към пълнителя чрез навиване.
- При лепенето, приложете **Bond 007** по повърхността за залепване на успоредни ивици или точки

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



върху една от повърхностите. Детайлите трябва да бъдат притиснати възможно най-бързо.

- Притиснете веднага след като се уверите, че материалите са ориентирани правилно и се докосват помежду си.
- Отворени пълнители трябва да се употребят възможно най-бързо.

Почистване след прилагането:

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с чист спирт или алкохол в рамките на 10 минути.
- Почиства се само механично след изсъхване.

Опаковка:

400 гр пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия

Съхранение:

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени една върху друга.
- Срокът на годност е 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

