

Bostik BoscoPur Top-LT

Полиуретанова течна хидроизолационна мембрана за топ покритие

Описание на продукта :

Bostik **BoscoPur Top-LT** е еднокомпонентна, готова за употреба, високо еластична, студено приложима, полиуретанова хидроизолационна мембрана за топ покритие с отлична механична, химична, термична и UV устойчивост.

Области на приложение:

- покриви;
- пешеходни зони, подземни паркинги и гаражи с леко натоварване;
- на балкони и тераси;
- влажни зони и мокри помещения (бани, тоалетни, кухни и т.н.)

Характеристики:

- лесно и бързо полагане;
- осигурява безшевна и еластична хидроизолационна мембрана;
- силно устойчива на абразия, вода и проникване на корени;
- не се влияе от атмосферните условия. Осигурява отлична UV устойчивост и дълготрайност във времето;
- паропропусклива;
- UV и цветна стабилност;
- много добра устойчивост на износване, подходяща за пешеходни зони;
- осигурява "лесна за почистване" повърхност;
- осигурява отлична термоустойчивост в диапазон от - 30°C до +90°C;
- устойчива на солена вода, воден разтвор, основи, разредени киселини и минерални масла;
- импрегнира, като прониква дълбоко във всички минерални и бетонни повърхности, с отлична адхезия;
- запълва неструктурни пукнатини като намалява абсорбирането на вода от бетоновата конструкция;
- укрепва и втвърдява горната повърхност на бетона чрез дълбоко проникване в повърхността.

Технически данни:

Цвят	Сив, Бял
Якост на натиск	> 4 N/мм ²
Удължение @ скъсване	> 400 %
Премостване на пукнатини	До 2 мм
Паропропускливост	> 6 гр / м ² / ден
Твърдост по Shore A	> 60
Пълно изсъхване след (ч)	12 – 24
Температура при полагане	Между +10°C и +35°C
Устойчивост на готово покритие	Между -30°C и +90°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- повърхностите трябва да са здрави, чисти, без чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл, и да са обезмаслени;
- повърхностите трябва да бъдат сухи преди полагането - максималното съдържание на влага в не трябва да надвишава 5%. Якостта на натиск на основата трябва да бъде най-малко 25MPa,

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



нови бетонни конструкции трябва да съхнат за поне 28 дни;

- повърхности с битум, акрил и катран, както и непорьозни или гладки повърхности като метал, керамични плочки, и други подобни стари покрития трябва да бъдат грундираны с **BoscoPur EpoPrimer 2C** преди полагането на продукта;
- порести и абсорбиращи основи, като дърво, бетон, замазки и подобни, трябва да се грундират с **BoscoPur PurPrimer 1C** преди полагането на продукта;
- след грундирането, **Bostik BoscoPur UniSeal** трябва да се приложи в кратък период от време, като основен слой.

Полагане:

- след полагането на Bostik BoscoPur UniSeal, **Bostik BoscoPur Top-LT** трябва да се приложи в кратък период от време като финален слой (но не по-късно от 36 часа),;
- **Bostik BoscoPur Top-LT** трябва да се разбърка добре с електрически миксер преди полагането;
- когато BoscoPur Top-LT стане хомогенен, може да се приложи с четка и валяк, докато повърхността бъде покрита изцяло;
- като опция, втори слой може да бъде приложен в рамките на 3-6 часа (не по-късно от 36 часа);
- като опция продукта може да се положи и с еърлес спрейер,

Полагане с машина:

Bostik BoscoPur Top-LT е подходящ за полагане с машина за пръскане. Консултирайте се с **Технически отдел на Bostik** за машинното полагане.

Предупреждение:

За получаване на най-добри резултати, да не се прилага **Bostik BoscoPur Top-LT** покритие с дебелина повече от 0,2 мм на сухия филм за един слой. Ниската температура при полагането забавя процеса на съхнене и втвърдяване, а високата температура ускорява процеса.

След полагане:

- Прясно положените повърхности трябва да бъдат защитени от вода в продължение на поне 4 часа. **Bostik BoscoPur Top-LT** е хлъзгав, когато е мокро или по време на дъжд. За да се получи анти-хлъзгава повърхност сух кварцов пясък може да бъде поръсена през период втвърдяване на мембраната.

Разходна норма:

Приблизително 0,150 кг / м² за слой в зависимост от хигроскопичността и гладкостта на основата. Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието преди основното полагане.

Опаковка:

20 кг и 5 кг в метални кутии.

Съхранение:

- опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°C и +25°C в условия без влага;
- отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;
- максимум 3 кофи може да бъдат складираны една върху друга;
- срокът на годност е максимум 9 месеца при спазването на посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност

За запазване на здравето и инструкции за безопасност, както и мерките за първа помощ при съприкосновение вижте отделния Информационен лист за безопасност .

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

