

# EPDM Fix

## MS полимер лепило за EPDM

**Bostik EPDM Fix** е на основа MS полимер (MSP), еднокомпонентно, хибридно лепило, което е специално разработено за залепване и монтаж на EPDM мембрани и фолия за фасадни системи и други продукти на база естествен каучук..

### Области на приложение:

- Фасадни системи с EPDM;
- Транспортни ленти;
- Други материали на база каучук;
- За всички видове метал, дърво, алуминий и други монтажни работи, за да се уплътнят фугите.

### Свойства:

- Водоустойчив;
- Става еластичен и мек с влажността на въздуха;
- Без мирис;
- Устойчив на вода и атмосферни влияния;
- Не се образува шупли(мехурчета);
- Леко свиване;
- Отлична еластичност и много добра адхезия;
- Не съдържа разтворители, силикон или изоцианат;
- Без грунд (необходимо е прилагане на проба);

### Технически данни:

Цвят	Черен
Тип	MSP - Modified Silane Polymer
Втвърдяване	С влажността във въздуха
State of Condition (DIN 52454-ST-U-26-23)	Intact condition < 2 mm
Extrusion Rate (DIN 52456-6 mm)	> 100 gr/min
Плътност (DIN 52451-PY)	1,5 gr/cm <sup>3</sup>
Повърхностно втвърдяване (мин) (+23°C / 50% r.F.)	~ 30 min
Втвърдяване - продължителност (+23°C / 50% r.F.)	~ 3 mm / 24 h
Загуба на маса (DIN 52451-PY)	< -%3
Якост на натиск (2 mm филм)	~ 2,0 N / mm <sup>2</sup>
Elongation@break (2 mm филм)	≥ %003
Твърдост по Shore A (53505, 4 weeks 23°C / 50% r.F.)	~ 55
Еластичност (DIN EN 27389-B-200)	> %70
Коефициент на разтежение (в зависимост от ширината на фугата)	10%
Температурен диапазон при експлоатация	между -40°C и +80°C
Температурен диапазон при прилагане	между +5°C и +40°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

### Подготовка на основата :

- Може да се използва без грунд при алуминий, бетон, поцинкована и стоманена ламарина, твърд PVC, полистирол и поликарбонат. За порести повърхности може да е необходим грунд.
- Сцеплението и съвместимостта с пластмасови материали трябва да бъдат тествани.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39  
тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70  
www.bostik-izohim.com



- Съвместимостта с покритията при боядисани и обмазани повърхности (например, хидрофобни фасади) следва да бъдат предварително тествани.
- Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи, без прах и омасляване.
- При някои видове акрилни покрития, е възможна известна загуба на сцепление, която може да възникне в резултат свойствата на лепилото.
- Необходим е предварителен контрол (проба) за естествени и синтетични камъни.

#### **Приложение:**

- Пакетът (салама) се отрязва от единия край и се фиксира в подходящ пистолет заедно с човката.
- Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета.
- Фугите или линиите с лепило се правят без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.
- Отворени пакети (салами) трябва да се консумират възможно най-бързо.

#### **Почистване след прилагането:**

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален терпентин или алкохол в рамките на 10 минути.
- Почиства се само механично след нанасяне.

#### **Рискови фрази:**

*Съдържа аминокиселини. Може да предизвика алергични реакции*

#### **Покритие:**

Разхода варира в съответствие с приложението.

#### **Опаковка:**

600 мл салам / 20 бр в кашон.

#### **Съхранение:**

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени един върху друг.
- Срок на годност е максимум 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

#### **Информация за безопасност и здраве.**

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

---

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

---



София, бул. Владимир Вазов 39  
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70  
www.bostik-izohim.com

