

MSP SuperTrans

Прозрачно хибридно лепило

Описание на продукта:

Bostik MSP SuperTrans е MS полимер-базирано, прозрачно хибридно еластично монтаж но лепило,

Области на приложение:

- За вътрешно и външно приложение;
- Подходящ за използване при залепване на много различни материали в интериора и екстериора;
- При монтажни работи;
- За залепване на дърво, метал, и т.н.;

Внимание: Не е подходящо за приложения върху естествен камък и синтетични камъни.

Свойства:

- Не съдържа разтворители, силикон или РСВ(изоцианати);
- Без мирис;
- Перманентно еластично и с много добра адхезия;
- Без необходимост от грунд (необходима е проба преди приложение върху порьозни маериали)
- Прозрачно - без цветови отенъци.

Технически данни:

Цвят	Прозрачно
Тип база	MS polymer
Втвърдяване	От влажността във въздуха
State of Condition (DIN 52454-ST-U-26-23)	Intact condition < 2 mm
Екструзия (DIN 52456-6 мм)	> 100 гр/мин
Плътност (DIN 52451-6 мм)	1,1 гр/см ³
Време за обрзуване на коричка (+23°C / 50% r..F.)	~ 15 мин
Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.)	~ 3 мм / 24 часа
Загуба на обем (DIN 52451-PY)	< - 3%
Якост на опън (2 мм филм)	~ 3,5 N / mm ²
Удължение @ скъсване (2 mm филм)	> 400 %
Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°C / 50% rF)	~ 45
Макс. капацитет на действие (Асе. до ширината на фугата)	15 %
Температура на околната среда при приложение	между +5°C и +40°C
Устойчивост на топлина	между -40°C и +80°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

- Повърхностите за нанасяне може да са сухи или леко влажни, но трябва да бъдат чисти и без прах.
- При порести и абсорбиращи повърхности е препоръчително да използвате грунд **Bostik 5075** за подобряване на адхезията.
- Съвместимостта на основите за приложение (например, естествен или изкуствен камък) задължително трябва да бъде предварително тествана.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



Приложение:

- Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността , капачката(човката) се фиксира към пълнителя чрез навиване.
- Пакетът (салама) се отрязва от единия край и се фиксира заедно с човката в подходящ пистолет. Гайката на капачката се завива към цилиндъра на пистолета.
- В случай на лепене, приложете SuperTrans по повърхността за залепване на ленти или точки.
- Материалите трябва да бъдат притиснати възможно най-бързо, за предпочитане в рамките на 15 минути (в зависимост от температурата и топлината).
- Притиснете, след като се уверите, че материалите се докосват помежду си. Зонатата на сцепление може да понесе тежест след 24 часа.
- Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.
- Битум съдържащи продукти и основи или такива съдържащи грес, може да се окажат несъвместими.
- Не прилагайте на открито в дъждовно време.
- Отворени пакети (салами) трябва да се употребят възможно най-бързо.

Почистване след прилагането:

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален терпентин, спирт или алкохол в рамките на 10 минути.
- Почиства се само механично след изсъхване.

Опаковка:

В 310 гр пластмасов флакон(картуш) / 12 бр в една кутия

Съхранение:

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени една върху друга.
- Срокът на годност е 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.:02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

