

NivoTech ChapRapid

Суша бързотвърдяваща замазка

Описание на продукта :

Bostik NivoTech ChapRapid е лесна за използване, бързотвърдяваща суха замазка, която е направена от екологично чисти добавки и полимери, които позволяват бързо набиране на якост на плаващата замазка и позволява добра адхезия високо на плочки, PVC покрития, балатуми както и мокети и паркет.

Области на приложение:

- Външно и вътрешно;
- За изравняване на бетонови площадки;
- По подове покрити с керамични плочки;
- Върху подови отоплителни системи.

Характеристики:

- Не абсорбира влага;
- Може да се полага директно преди фаянсови и теракотни покрития;
- Полагане без проблем преди мокети, PVC настилки, както и гумени и други покрития;
- Подготовка на основата преди полагане на индустриални подови покрития и подови бои;
- Устойчив на отрицателни температури, водни натоварвания и тежки митириологични условия;
- Продукта е много пластичен и изключително лесен за нанасяне;
- Висока адхезия върху влажни повърхности;
- Висока устойчивост на натоварвания;
- Пожароустойчива.

Техически данни:

Диаметър на зърнометрия (мм)	4
Цвят	Сив
Сухо тегло (кг/л)	1,7 ± 0,2
Мокро тегло (кг/л)	2,0 ± 0,2
Приложима дебелина (мм)	До 60
Време за изчакване в контейнер (минути)	~ 20
Смесване с вода (за 25 килограма суха смес)	2,5 – 3,5 л
Пълно изсъхване (часа)	2
Якост на натиск (28 дни) (N/mm ²)	≥ 40
Температура при приложение	между +5°C и +35°C
Температурна устойчивост	между -25 °C и + 80 ° C

Техически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- Външните вещества които пречат на сцеплението, като прах, мръсотия, мазни петна, кофржно масло, сгурия, боя и други остатъци и отпадъци като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат отстранени от повърхността на прилагане.
- Подповърхности, които не са достатъчно твърди за да понесат собствената си тежест, като ронещи се участъци и пукнатини, трябва да бъдат премахнати.
- Повърхностите, които изискват ремонт трябва да се обработят с ремонтна смес като Bostik

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



Rapid 8 най-малко 1-2 дни преди прилагането и изравнени.

Подготовка на сместа:

- 25 кг NivoTech ChapMix, 75 до 125 кг пясък с [0-4мм (60%) - 4-8 мм (40%)]
- 300-350 кг NivoTech ChapMix, 1м³ пясък с [0-4мм (60%) - 4-8 мм (40%)]

Приложение:

- Bostik NivoTech ChapRapid е под формата на суха смес, трябва да бъде смесен с ниска скорост до гладка смес с бетонобъркачка, която се пълни с определеното количество вода при нормална температура на околната среда. Продължителността на смесване трябва да бъде минимум 5 минути. Сместа получена в края на процеса трябва да отлежи в продължение на 3 минути и трябва да се смеси отново, докато не стане напълно хомогенна в продължение на 2 минути.
- Плътноста, количеството и времето за изсъхване варират в зависимост от количеството на водата.
- Сместа е готова за нанасяне след изчакване от около 3 минути.
- Прясно приготвената замазка трябва да се използва в рамките на 120 минути. Ако времето бъде надхвърлено, бетонобъркачката, помпата и маркучите трябва да се изпразнят и да бъдат почистени веднага.

След нанасяне:

- Пресните повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, силна въздушна струя, висока температура на въздуха (над + 35°C), дъжд и студ.
- За да се получат препоръчителните дългосрочни технически експлоатационни качества на продукта, след приключване на работа е препоръчително, готовото покритие трябва да се покрие и защити с подходящо финално покритие (плочки, PVC, и други настилки) възможно най-бързо.

Покритие:

Приблизително 20 кг/м² за всеки 10 мм дебелина.

Разходните норми са теоретични и се препоръчва контролна проба преди полагане.

Опаковка:

В 25 кг торба, 48 торби в 1 палет (1200 кг / палет)

Съхранение:

- Трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и нежелана въздушни условия.
- Трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети на между + 10°C и + 25°C в условия без влага.
- Разкъсани и открити продукти трябва да се затварят веднага и консумирани първи.
- Максимална 8 торби трябва да се складират една върху друга.
- Срок на годност е 6 месеца при горепосочените условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

