

Мултифункционално хибридно лепило

Описание на продукта:

Bostik SuperFix е MS Polymer хибридно, еластично монтажно лепило, без разтворители.

Области на приложение:

- **Bostik SuperFix** може да се използва както за лепило така и като уплътнителен материал. Той залепва много добре множество материали и е еластичен.
- За работи на открито и закрито;
- За точково лепене на первази;
- За залепване на дърво, метал и строителни елементи;
- За подводно лепене на плочки и фугиране (временно - 1 година до следваща контрола)

Свойства:

- Много добра способност за адхезия върху влажни и други подове;
- Без разтворители;
- Постоянно еластичен;
- Не е корозивен за метали;
- Подходящ за употреба на открито и на закрито в
- Приложимо върху мокри подове;
- Не е необходимо грунд (необходимо е прилагането на пробата);

Технически данни:

Цвят	Бял, сив
Тип база	MS Polymer
Втвърдяване	От влажността във въздуха
State of Condition (DIN 52454-ST-U-26-23)	Intact condition < 2 mm
Екструзия (DIN 52456-6 mm)	> 100 гр/мин
Плътност (DIN 52451-6 mm)	1,5 гр/см ³
Време за обрзуване на коричка (+23°C / 50% r.F.)	~ 15 мин
Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.)	~ 3 мм / 24 часа
Загуба на обем (DIN 52451-PY)	< -3%
Якост на опън (2 мм филм)	~ 2,8 N / мм ²
Удължение @ скъсване (2 мм филм)	> 450%
Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°C / 50% RF)	~ 55
Макс. капацитет на действие (Асе. до ширината на фугата)	15 %
Устойчивост на топлина	между -40°C и +80°C
Температура на околната среда при приложение	между +5°C и +40°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

- Повърхностите за нанасяне може да са сухи или леко влажни, но трябва да бъдат чисти и без прах.
- При порести и абсорбиращи повърхности е препоръчително да използвате грунд **Bostik 5075** за подобряване на адхезията.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- В случай на съвместно проектиране на фуги, дълбоки фуги би трябвало да бъдат сухи, чисти и предварително запълнени с ПУ пяна.

Приложение:

- Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността и капачката (човката) се фиксира към пълнителя чрез навиване.
- Фугите се запълват без прекъсване и без пропуски по време на нанасянето.
- В случай на лепене, приложете SuperFix по повърхността за залепване на ленти или точки.
- Материалите трябва да бъдат притиснати възможно най-бързо, за предпочитане в рамките на 20 минути (в зависимост от температурата и топлината).
- Притиснете, след като се уверите, че материалите се докосват помежду си. Зонатата на сцепление може да се натовари след 24 часа.
- Отворени пълнители трябва да се употребят възможно най-бързо.

Почистване след прилагането:

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с минерален терпентин, спирт или алкохол в рамките на 10 минути.
- Почиства се само механично след изсъхване.

Покритие:

Разхода варира в съответствие с приложението.

Опаковка:

400 гр пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия

Съхранение:

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени една върху друга.
- Срокът на годност е 9 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

