

Super Grip 5075

MS полимер грунд

Описание на продукта:

Bostik Super Grip 5075 е продукт на база MS полимер, и е специално разработен за осигуряване на по-добро залепване на изолационни материали от тип уплътнители и лепила към абсорбиращи и порести повърхности (като, бетон и гипс) и увеличаване на техните стойности на съпротивление или за по-добра адхезия.

Области на приложение:

- В абсорбиращи и порьозни повърхности;
- В повърхности на минерална основа, като например, бетон, гипс и т.н.;
- За подобряване на връзката на на уплътнители и лепила към порьозни материали;

Свойства:

- Намалява консумацията;
- Повишава устойчивостта.

Технически данни:

Материал		Съвместимост
Стомана	Чист	Без грунд
	Галванизирана / Поцинкована	Без грунд
Неръждаема стомана	ST 1,4301	Без грунд
	ST 1,4571	Не се препоръчва
Алуминий	Чист	Без грунд
	Анодизиран	Без грунд
	Прахово покритие	Без грунд
Мед		Без грунд
Етернит		5075
Порьозен бетон		5075
Мазилка		5075
Плочки	Глазирани	Без грунд
	Теракота	Без грунд
Клинкер / Hard brick	Гладка	Без грунд
	Порьосена с пясък	5075
	Adobe brick	Без грунд
Стъкло		Без грунд
Дърво	Natural	5075
	DD лак	5075
	Цветен лак, воден	5075
	Акрил, воден	5075
	Алкиден, бензин	5075

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

	Алкиден, терпентин	5075
	Дебелослоен, колоритен лак	5075
Ламинати		Да се тества
Естествени камъни	Мрамор	Да се тества
	Други ест. камъни	Да се тества
Изкуствен камък		Да се тества
Fiberglass	Composite plastic	Без грунд
	Polyester	Без грунд
	Ероху resin	Без грунд
ABS полимер, акрилонитрил-бутадиен-стирен		5075
PVC поливинилхлорид	Твърд	Без грунд
	Мек	Не се препоръчва
Поликарбонатни		Без грунд
PMMA (плексиглас)	Акрилни плоскости	Без грунд
Полистирол		Без грунд
Полиолефин/Polyolefin (PE, PP)		Без грунд
Флуорид полимери (PTFE, PVDF)		Без грунд

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

- Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.

Приложение:

- Нанесете грунда еднакво върху основата на подовата настилка и проветрете. Нанесете избрания уплътнителя след изсъхване.
- Температура при работа: между +5°C и +30°C.

Покритие:

Разхода варира в съответствие с размерите на фугата.

Опаковка:

1 литър метална кутия.

Съхранение:

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Срокът на годност е 24 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
 тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
 www.bostik-izohim.com

