

Описание на продукта:

Bostik TruColor™ е патентована fuga от тип хибрид, балансиран микс от уретан технологии и QuartzLock с мъниста, предлагаща най-доброто в точност на цветовете, устойчивост на петна и пукнатини, устойчивост за използване с керамични и естествени каменни плочи, за стени и подове при интериорни приложения. Нейният перфектен баланс от еластичност и издръжливост позволява ненадминатата производителност и устойчивост на пукнатини. Без хромат, по AB-VO 1907/2006 (REACH).

Области на приложение:

- битови приложения, като например дневни, кухни, бани, душове;
- търговски сгради и други проекти от висок клас, като например търговски центрове, офиси, конгресни центрове и хотели;
- за фугиране на керамични стени и подове, фаянс, глазирана глина или двустранно изпечени плочки, порцелан мозайка, стъклена мозайка, алуминиеви или метални плочки, стъклени плочки и цветово устойчив естествен камък.

Характеристики:

- готова за употреба, не е необходимо добавяне на вода, течност или някакъв материал;
- еднокомпонентен;
- до 50% намаляване на времето за полагане;
- 3 часа време за работа;
- може да се използва отново (когато се съхранява правилно в оригиналната опаковка);
- бърз, лесен монтаж;
- износоустойчива;
- еластична, със способност да премества пукнатини;
- UV и цвят стабилна;
- fugата не съдържа компоненти на циментова основа, които допринасят за ефлоресценция (избиване на соли на повърхността);
- химически устойчива и устойчива на петна;
- лесно почистване с вода;
- формула без свличане, идеална за вертикални повърхности;
- допринася за USGBC LEED® Credits: MR 4.1 & 4.2 (Съдържание на рециклираните материали), и EQ 4.1 (с ниски емисии материали)

Технически данни:

Състав на материала	уретан хибридна
Приложима при широчини - на стени (мм) - на подове (мм)	1-6 1-12
Плътност (кг / л)	1,65 ± 0,2
Време за работа (часове)	~ 3
Пълно изсъхване (дни)	След приблизително 14
Готов за стъпване (дни)	След 24
Температура на околната среда за приложение	Между +10°C и +25°C
Устойчивост на втвърдено покритие	Между +20°C и +25°C

Техническите данни получени при + 20°C температура на въздуха и 50% относителна влажност.

Подготовка на основата:

- външните вещества, които пречат на адхезията, като прах, мръсотия, кофражно масло, сгурия, боя и други остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат отстранени от повърхността на полагане;
- повърхности, които не са достатъчно силни, за да носят собствената си тежест, например напукани мазилки, слаби повърхности, или остатъци от мърх трябва да се почистват от повърхността на полагане;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- преди фугиране с **TruColor™** се уверете, че плочките са твърдо установени и лепилото е напълно сухо (обикновено от 8 до 12 часа като винаги се следват инструкциите на производителя),
- премахнете всички разделители (фиксатори), вода, остатъци и лепило от фугите на плочките. За най-добри резултати, повърхността на плочките трябва да бъде при стайна температура (около +25°C);
- ако старите фуги ще бъде заменени по цялата повърхност с **TruColor™**, трябва да бъде напълно изчистено от стари остатъци;
- уверете се, че плочките и фугите са чисти и без разтворители или остатъци преди фугирането;
- за да се улесни почистването, предварително уплътнете всички порести плочки и естествен камък с импрегнатор на водна основа преди фугиране; уверете се, че страните на плочките са запечатани добре. Използването на защитно покритие на водна основа може да бъде от полза за някои видове порцеланови плочки и / или плочки с текстурирана повърхност. За стъклени плочки, полиран мрамор, камък и други меки повърхности, тествайте фугата върху малка площ, за да се гарантира съвместимост и полагане без надраскване.

Полагане:

- **Bostik TruColor™** фугите от хибриден тип се състоят от един единствен компонент и са готови за употреба. Съответно, няма вода или друга добавка, която трябва да се добави;
- полупрозрачна, млечна течност може да има върху повърхността при отваряне на контейнера. Смесете този слой в продукта отново на ръка, за да се образува хомогенна смес;
- смесване с бормашина или миксер не се препоръчва. Машинно смесване може да доведе до аериране, което ще доведе до намаляване на стабилността на продукта;
- **Bostik TruColor™** трябва да се нанася в чисти, сухи фуги с пореста гумена шпакла течно до попълването им напълно. Нанасяйте фугиращата смес напред и назад под ъгъл на шпаклата от 45° спрямо повърхността на плочката, което гарантира, че фугите ще бъдат добре запълнени, особено в тесни и неправилни фуги;
- запълнената повърхност може да се почисти веднага. Следователно фугирайте площ на дължина около една ръка и почистете с гъба с помощта на много малко вода. (изстисквайте гъбата напълно);
- разстелете само в рамките на една област, която може да достигнете (една ръка разстояние), за да полагате и чистите **TruColor™** едновременно.
- премахнете излишната фугираща смес, като държите гумената шпакла под ъгъл 90° спрямо повърхността на плочката, като работите по диагонал, което да предотврати отстраняването на фугираща смес от фугите;
- типичното отворено време на **TruColor™** е 3 часа (20°C температура на въздуха и 50% относителна влажност). Горещи и сухи условия намаляват отвореното време на фугиращата смес, като същевременно студени и влажни условия го удължават.
- свързващото вещество уретан в **TruColor™** трябва да бъде течно. Не използвайте фугираща смес, която има свързващо вещество, което е одрано или изглежда сухо.
- при нормални условия, стъпване е приемливо след 24 часа; тежък пешеходен трафик след 72 часа. Ако фугите във влажна зона, изчакайте 7 дни преди употреба, както и 14 дни преди потапяне във вода.

Почистване:

- за най-добри резултати отстранявайте петната около фугите, докато работите, особено в топъл или сух климат. Запълнените повърхности може да се почистват веднага.
- ако работите сам, нанесете фугираща смес само толкова далеч, колкото може да достигнете (една ръка разстояние) преди първоначалното почистване. Изплакнете гъбата във вода и я изцедете до почти сухо.
- по време на полагането, уретан-базираната фугираща смес изисква много малко вода, за почистване; използването на прекалено много вода по време на почистването ще се разрежи уретан- свързващото средство и ще предизвика втвърдяване.
- ако се работи в екип, един човек трябва да нанася фугираща смес, а другият (ите) да почистват непосредствено след първо лице.
- чистете повърхността на плочките с плоска гъба, като премахнете излишната фугираща смес и петна.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
 тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
 www.bostik-izohim.com



- избършете разлятата вода веднага; не позволявайте вода на повърхността на фугата или в необработените фуги. Прекалено много вода използвана по време на почистване може да се разрежи уретан- свързващото вещество и да предизвика преждевременно втвърдяване, което може да доведе до провал на фугирането.
- сменяйте водата след всеки 100 м² за всяка нова кофа с фугираща смес или, когато водата е мръсна или добие млечен вид. Проверявайте работата си, докато чистите. Поправете всички ниски места с допълнителна фугираща смес. За разлика от други фуги, НЕ мийте твърде енергично.
- проверете повърхността след изсушаване за допълнителни петна.
- премахване на оставащите петна след приблизително 24 часа с чиста, топла вода като използвате мека почистваща възглавничка, предназначена за деликатни повърхности, използвайки лек натиск. Не използвайте прекалено вода или не позволявайте да плува във вода. Завършете чрез изсушаване на повърхността с чиста кърпа или плат.
- повторете процеса, ако повърхността изисква допълнително почистване. Механичен ефект върху фугата трябва да се избягва.

Ограничения:

- следвайте инструкциите от информационния лист за безопасност; носете подходящи ръкавици и предпазни очила;
- за райони с високи нива на влияние на химикали, като например индустриални кухни, индустриални зони, пивоварни и т. н. използвайте подходяща епоксидна фугираща смес;
- почистващи препарати могат да бъдат използвани в стандартни концентрации като за домакинствата. Когато се използват санитарни и домакински почистващи препарати в рамките на предписаните концентрации за приложенията и прилагат с необходимите усилия, не може да се очаква вреда на фугиращата смес. Дългото третиране с препарат за почистване в по-високи концентрации може да доведе до промяна на цвета;
- не е подходяща за приложения, в които на повърхностите ще бъдат почиствани с машини, например машини с налягане;
- внимавайте върху меки, силно полирани повърхности, за да се избегне надраскване. Тествайте на малка площ. Използване на запечатка (импрегнатор) преди фугиране винаги се препоръчва за полиран мрамор, камък, и други естествени порести плочки. За външни и подводни приложения, както за приложения постоянно изложени на вода, използвайте друг **Bostik Flexible Grout**;
- важно е, че не се допуска вода по време на фугиране и съхнене на фугираща смес. Защитете запълнените с **TruColor™** повърхности от вода за 4 дни. Не прилагайте никакви почистващи агенти по време на процеса на втвърдяване;
- не позволявайте вода по фугите по време на първите 14 дни;
- не използвайте оцет или кисели разтвори като препарат за почистване по време на процеса на втвърдяване;
- да не се използва в сауни, парни души и джакузита.

Разходна норма:

Приблизително 0,3 - 2,6 кг/м² в зависимост от размера на плочките и дълбочинта на фугите. Количествата на разходната норма са теоретични стойности и ние препоръчваме да се извършва контролна проба преди полагане.

Опаковка:

4,10 кг в пластмасови кутии.

Съхранение:

- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия.
- трябва да се съхраняват на хладно и сухо място над +10°C и без пряка слънчева светлина.
- отворени кутиите трябва да се затварят веднага; оставени отворени кутии трябва да се изхвърлят.
- срокът на годност е 24 месеца в неотворени кутии.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

