

Ултра здраво хибридно лепило

Описание на продукта:

Bostik UltraFix е, висок клас ултра здраво, MS Polymer хибридно монтаж но лепило, без разтворители, което се втвърдява от влагата и може да държи товар от 150 кг/см².

Области на приложение:

- **Bostik UltraFix** лепи за дърво, бетон, тухли, гипс, стъкло, керамика, метали, твърдо PVC;
- Лепи панели, знаци, стенни плоскости, первази и др върху горните повърхности;
- За работи на открито и закрито.

Свойства:

- Много добра способност за адхезия дори върху влажни повърхности;
- Без свиване;
- Без разтворители и без мирис;
- Постоянно еластичен;
- Не съдържа разтворители, силикон или изоцианати, което го прави идеален за лепене на топлоизолационни плоскости и декоративни панели;
- Може да се боядисва;
- Не лепи за полиетилени, полипропилен и тефлон;
- Не трябва да се използва върху битум замърсени повърхности.

Технически данни:

Цвят	Бял
Тип база	MS Polymer
Втвърдяване	От влажността във въздуха
Плътност (DIN 52451-6 mm)	1,55 гр/см ³
Време за обрзуване на повърхностен филм (+23°C / 50% r.F.)	~ 10 мин
Скорост на съхнене (+23°C / 50% r.F.)	~ 24 часа
Загуба на обем (DIN 52451-PY)	< -3%
Якост на опън (2 mm филм)	~ 3 N / mm ²
Удължение @ скъсване (2 mm филм)	> 200%
Твърдост по Шор А (53,505, 4 седмици 23°C / 50% RF)	~ 65
Разширение (зависи от ширината на фугата)	15 %
Устойчивост на топлина	между -40°C и +80°C
Температура на околната среда при приложение	между +5°C и +40°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

- Повърхностите трябва да бъдат здрави и без слаби или ронещи се части.
- Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, сухи и без прах.
- Повърхности, които са влажни, трябва да се проверят за замърсяване, да няма слаба или спорна материя на повърхността, която може да се прикрие от влагата.

Приложение:

- Върхът на пълнителя се изрязва по ширината на повърхността и капачката (човката) се фиксира

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

към пълнителя чрез навиване.

- При лепенето, приложете UltraFix по повърхността за залепване на успоредни ивици или точки върху една от повърхностите. Детайлите трябва да бъдат притиснати възможно най-бързо, в рамките на 10 минути (в зависимост от температурата и топлината).
- Точки с диаметър около 5 мм обикновено са достатъчни. За плътно прилепващи се повърхности те може да бъдат намалени до 3 мм.
- Степента на отдалеченост на точките/ивиците с Bostik UltraFix зависи от твърдостта и теглото на панела, борда или детайла който ще се лепи. Ако те са разделени на повече от 20 см да се приложи още точки лепло по периметъра.
- За твърди листове 10-15 cm разстояние между точките обикновено е достатъчно за високо натоварване, но може да бъде увеличено, ако натоварване е ниско (като стенни плоскости и полистирол) като 20-50 cm е приемливо.
- За по-малко твърди плоскости разделянето може да се наложи да бъде доста по-малко и е важно да изберете правилния размер топчета.
- Отворени пълнители трябва да се употребят възможно най-бързо.

Почистване след прилагането:

- Най-замърсените участъци и използваните инструменти трябва да се почистват с чист спирт или алкохол в рамките на 10 минути.
- Почиства се само механично след изсъхване.

Покритие:

Разхода варира в съответствие с приложението и натоварването.

Опаковка:

400 гр пластмасов флакон(картуш) / 25 бр в една кутия

Съхранение:

- Трябва да бъде защитен от вода, замръзване и нежелани въздушни условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между +10°C и + 25°C.
- Отворените продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени една върху друга.
- Срокът на годност е 12 месеца при посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

