

Едрозърнеста мазилка за поправки

Описание на продукта:

Bostik 410 е едрозърнеста мазилка на циментова основа с изкуствена смола, полимери и различни усилващи добавки. Подходяща за вътрешна и външна употреба ръчно и е в съответствие с EN 1504-3 клас R1, формула "без пукнатини" и отлична паропропускливост.

Области на приложение:

- външна и вътрешна употреба;
- стени и тавани;
- влажни и мокри помещения, видими бетони

Характеристики:

- устойчива на вода, студ и влага;
- тиксотропна, пластична и лесна за работа;
- висока адхезия върху с циментови основа;
- отличната паропропускливост запазва стабилна влажността в помещенията;
- хидравлично качество на слепване;
- пожароустойчива.

Технически данни:

Dmax (мм)	1
Цвят	Сив
Дебелина на полагане (мм)	до 10
Обемно тегло в сухо състояние (кг/л)	1,5 ± 0,2
Обемно тегло в готово състояние (кг/л)	1,7 ± 0,2
Време на свързване (мин) (при 20°C)	~ 60
Отворено време (мин)	~ 30
Време за изсъхване (часа)	~ 24
Якост на натиск (28 ден) (N/mm ²)	≥ 10
Якост на огъване (28 ден) (N/mm ²)	≥ 2
Съотношение на смесване с вода (за 25 кг)	4,5 – 5,5 л
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- при повторно полагане върху мазилка, следва да има поне 72 часа;
- външни субстанции, като прах, мръсотия, кофракно масло, сгурия, боя, цимент, гипс и бетон, които пречат на адхезията трябва да бъдат отстранени от повърхността; повърхности, които не са достатъчно твърди, за да го носят собствената си тежест, трябва да бъдат премахнати; открити бетонови повърхности трябва да се навлажнят преди полагане;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



- силно абсорбиращи, като газобетон или порести тухлени повърхности трябва да бъдат грундираны с **Bostik MultiPrim**, при силно абсорбиращ бетон повърхностите да се шприцват или да се грундират с Bostik MultiPrim;
- при видими/полирани/шлайфани бетонни повърхности да се ползува **Bostik ContactPrimer**;
- други видове повърхности трябва да бъдат старателно намокрени преди приложение.

Полагане:

- **Bostik 410** трябва да се разбърква с електромеханичен смесител на ниски обороти след изливане в съд с **4,5 - 5,5 л** чиста вода при нормална температура на околната среда, докато се получи смес без бучки. Времето за смесване трябва да е минимум 5 минути. Полученият разтвор се оставя за 3 минути и отново се разбърква 3 минути, за да се получи хомогенна смес;
- разбърканата мазилка е готова за полагане след време за узряване от 3 минути;
- пресният разтвор трябва да се използва в рамките на 1 час;
- за да се получи гладка повърхност, може да се заглади с гъба след като втвърди достатъчно;
- повърхности, върху които се прилага **Bostik 410**, трябва да имат 6 часа престой между първия и втория слой.
- за да се предотврати образуване на пукнатини, повърхността трябва да бъде навлажнена преди полагането на втория слой;
- препоръчително е да се използва и като разтвор за поправки за запълване на пукнатини и дупки по повърхността на приложение.

След полагане:

- за да се избегне бързо и лошо изсъхване, третирани повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина и неблагоприятни климатични условия като силен вятър, градушка и измръзване;
- за да се получи препоръчителното дългосрочно техническо действие на продукта, след приключване на всички работи по полагането, повърхността трябва да бъде защитена с подходящо покритие (мазилки, замазки, керамични плочки и др.), възможно най-бързо (в зависимост от времето за изсъхване на продукта в рамките на 3-7 дни).

Разходна норма:

Приблизително 1.3 – 1.5 кг/м² за 1 мм дебелина.

Разходните норми са теоретични и се препоръчва да се направят контролирани проби преди основното полагане.

Опаковка:

В 25 кг хартиени торби, 48 торби на 1 палет (1200 кг/палет)

Съхранение:

- торбите суха смес трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни въздушни условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място върху дървени палети между +10°C и +25°C в условия без влага;
- разкъсани и отворени торби трябва да бъдат затворени веднага след употреба;
- максимум 8 торби се подреждат една върху друга;
- срокът на годност е 12 месеца при спазване на посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

