

Описание на продукта:

Суша смес на циментова основа, предназначена за формиране на водонепроницаем долен слой при полагане на еластичен бетон, за антикорозионна защита на арматури подложени на външни атмосферни условия и/или корозионно въздействие, с висока трайност, съдържа добавки на синтетични материали, антикорозионна и създава адхезивен слой между стария бетон и новия бетонен слой, еднокомпонентна на минерална основа.

Област на приложение:

- вътрешни и външни фасадни стени;
- автомобилни пътища, мостове, тунели, автопаркове и други подобни.

Характеристики:

- ремонтни дейности при възстановяване на бетон;
- за защита от корозия на стоманени подови конструкции и метални рампи;
- един продукт, комбинираш две функции, изгражда свързващ мост и предотвратява корозията;
- за защита на строителни елементи от корозия; за поправка, усилване и повторно бетониране на повърхности, изложени на корозия;
- за създаване на свързващ мост / слой между съществуващия и новия бетонов слой при ремонтни дейности с полимерно подсилен бетон и при нови строителни дейности;
- за формиране на долен водонепроницаем и устойчив на корозия слой в промишлени строежи, където под бетоновата повърхност е необходима висока гъвкавост, трайност и здравина;
- нанася се лесно, директно с четка;
- еднокомпонентна, на минерална основа; съдържа синтетични материали;
- устойчива на вода, постоянна влага, замръзване и неблагоприятни атмосферни условия;
- високоустойчива;
- устойчива на сулфати;
- отлична способност за прилепяне към повърхностите; пожароустойчива.

Технически данни:

D _{max} (мм) диаметър на зърната	< 1
Цвят	Сив
Дебелина на полагане (мм)	5
Обемно тегло на единица сух материал (кг/л)	1,3 ± 0,2
Обемно тегло на единица мокър материал (кг/л)	2,0 ± 0,2
Време за изсъхване в съд (минути)	~ 90
Време на изсъхване след нанасяне (часове)	~ 24
Якост на натиск, на възраст 28 дни (N/mm ²)	≥ 40
Якост на опън при огъване, на възраст 28 дни (N/mm ²)	≥ 4
Якост на слепване, на възраст 28 дни (N/mm ²)	≥ 1,5
Количество вода за смесване (за 25 кг суха смес)	7,0 – 8,0 л
Температура за полагане	от +5°C до +35°C

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

Техническите данни са приблизителни и се основават на данни, получени от изпитвания при температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха 50 %.

Подготовка на повърхността за полагане:

За осигуряване защита срещу корозия

– откритата арматура на бетона трябва напълно да се почисти от ръждата, така че да се покаже чист метал (до степен на чистота SA2,5 – DIN 55928).

За изграждане на свързващ мост:

– повърхността трябва да бъде почистена от остатъчни и намаляващи адхезивната способност субстанции като прах, мръсотии, шлака, масла, боя и увредени участъци, посредством пясъкоструене, шкурене и подобни;

– грубата зърнеста структура на бетона трябва да се вижда и повърхността за нанасяне трябва да бъде със залепване минимум 1,5 N/mm².

Полагане:

Като антикорозионна защита:

– **Bostik AntiCor** се разбърква в чиста кофа с чиста вода в количество 7,0 – 8,0 литра, при нормална температура на околната среда, докато се получи хомогенна и гладка смес;

– получената смес се нанася върху почистената от ръжда и прах арматура посредством средно голяма четка;

– ако се нанася повече от един слой, следващият слой също се нанася с четка, но след като първият се е втвърдил добре и е достатъчно товароносим (след около 20 минути при 20°C);

– препоръчва се нанасяне на няколко пласта (по възможност да се избягва нанасянето само на един слой);

– дебелината на покритието трябва да бъде минимум 2 мм и максимум 5 мм;

– върху покритата с **Bostik AntiCor** арматура се препоръчва полагането на изравнителни замазки, препоръчани от **Bostik**, в съответствие със стандартите за поддръжка и ремонт на бетон.

Като покритие, осигуряващо свързващ мост / адхезивен слой

– **Bostik AntiCor** се разбърква в чиста кофа с чиста вода в количество 7,0 – 8,0 литра, при нормална температура на околната среда, докато се получи хомогенна и гладка смес;

– получената смес се нанася посредством четка със средна големина или малък валяк върху почистената от ръжда и прах арматура;

– повърхност, върху която вече е нанесено антикорозионното покритие трябва да изсъхне напълно и тогава да се започне с нанасяне на адхезивния слой.

След полагането:

– за да се предотврати бързо и неправилно съхнене, намазаните повърхности трябва да се пазят от пряка слънчева светлина и лоши атмосферни условия като силен вятър и замръзване.

Разходна норма:

Приблизително 1,8 – 2,2 кг. / м² при дебелина на слоя 1 мм.

Данните за разходната норма са теоретични и се препоръчва да се направят проби преди нанасяне.

Опаковка:

Хартиени чували 25 кг. 48 чувала върху един палет (1200 кг.).

Съхранение:

– торбите със суха смес трябва да са защитени от вода, замръзване и лоши атмосферни условия;

– да се съхранява на сухо и хладно място върху дървени палети при температура от +10°C до +25°C;

– спуканите или отворените торби трябва незабавно да се запечатат и използват в най-кратък срок;

– не нареждайте повече от 8 чувала суха смес един върху друг;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



гр. Истанбул, 34555, район Есенюрт, кв. „Акчабулраз“, кооперация „АЛКОП“, ул. „1575“, вх. С2 № 5 – 14
тел: (+90 212) 858 01 26 факс: (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

- срок на годност до 12 месеца, при спазване на горепосочените условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



гр. Истанбул, 34555, район Есенюрт, кв. „Акчабулгъз“, кооперация „АЛКОГ“, ул. „1575“, вх. С2 № 5 – 14
тел: (+90 212) 858 01 26 факс: (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr