

Описание на продукта :

Bostik SBC е на основата на разтворители, и се прилага като материал за импрегниране и втвърдяване на бетонни повърхности, или бетони на които са били предварително нанесени повърхностни втвърдител Bostik SH. Прозрачен протектор за повърхности, съдържащ разтворител. Водоотблъскващ ефект върху повърхности върху които се прилага, усилва трайността на повърхността което я прави устойчива на метеорологични условия, не позволява загубата на вода от прясно положени повърхности, като възпрепятства от образуване на пукнатини, които могат да се проявят в резултат на бързото изпаряване на водата в прясно положени разтвори.

Области на приложение:

- Бетонни замазки, бетонни елементи;
- Паркинги, гаражи, паркоместа; складови помещения и други;
- При наливане на бетон в горещо време;
- За повърхности, върху които е положен повърхностен втвърдител Bostik SH.

Характеристики:

- Предпазва от абразия бетони и замазки;
- Получава се твърда повърхност „без прах“;
- Полученият прозрачен филм увеличава непроницаемостта на бетона;
- Намалява риска от образуване на пукнатини в етап на изсъхване и втвърдяване чрез предотвратяване от бърза загуба на вода на пресния бетон;
- Предотвратява образуването на пореста повърхност на бетона.

Технически данни:

Цвят	Прозрачен
Плътност (при + 20 ° C)	0,80 ± 0,02 кг / л
Време за изсъхване (часа)	1
Пълно изсъхване след (часа)	24
Точка на възпламеняване	над + 88 ° C
Температура при полагане	Между +5°C и +35°C
Устойчивост на покритието	Между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- повърхностите трябва да са без полепнали чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл, масло, боя и др.; остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат премахнати;
- повърхности, които не са достатъчно здрави, например напукани мазилки, слаби повърхности или остатъци от мх, трябва да се почистват от повърхността на приложението;
- повърхността трябва да бъде суха преди полагането;
- Когато се прилага след **Bostik SH** или при новоположени бетони, продукта може да се приложи веднага след като повърхността започне да изсветлява и бетона е достатъчно стегнал за да се ходи по него. Да се прилага минимум 30 минути след полагането на **Bostik SH**.

Полагане:

- Преди да нанесете разбъркайте (разклатете) добре опаковката;
- Bostik SBC е готов за употреба и трябва да се прилага върху повърхността с четка и валик или спрейър с ниско налягане;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- Трябва да се избягва натрупването на Bostik SBC върху повърхността, всяко получено натрупване на материал да се разнесе добре с четка;
- Bostik SBC не трябва да се полага по време на дъжд.

Разходна норма:

Приблизително 0,150 – 0,170 л/м².

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието преди основното полагане.

Опаковка:

17 л. метални кутии.

Съхранение:

- опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия;
- трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°C и +25°C в условия без влага;
- отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;
- максимум 3 кутии може да бъдат складираны една върху друга;

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

