

Bostik SH Q

Повърхностен втвърдител с кварцов агрегат

Описание на продукта:

Bostik SH Q е повърхностен втвърдител, готов за ползване, на циментова основа, с кварцов агрегат, който съдържа висококачествени и екологично чисти добавки. Той се прилага монолитно върху бетонни повърхности.

Области на приложение:

- Външно и вътрешно
- На подове, които не са изложени на чести и твърде тежки товари и трфик
- В гаражи, паркинги, пътища и тротоари
- В хангари, промишлени и търговски складове
- Във фабрики
- В подземни проходи, метростанции
- В бензиностанции

Техически данни:

Цвят	Сив, червен, жълт, зелен
Сухо обемно тегло	1,60 кг / dm^3
Абразия (съгласно метод Бьоме)	$3,5 \leq \text{cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
Якост на натиск (28 дни) (N / mm^2)	~ 50
Температура на околната среда за приложение	между +5°C и +35°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- Повърхността, върху която ще бъде приложена Bostik SH Q повърхностен втвърдител трябва да бъде минимум бетон C25-клас. Повърхността на бетона трябва да се заглади с маламашка.
- Консистенцията на бетона, върху която се прилага Bostik SH Q повърхностен втвърдител е от голямо значение. В случай, че втвърдителя не може да абсорбира вода, необходима за неговата реакция, той не се втвърдява. Когато консистенцията на бетона е твърде течна, втвърдителя прониква в бетона и не може да се получи желанния резултат.

Приложение:

- Първо $\frac{1}{2}$ от количеството на Bostik SH Q се поръсва върху пода и се изравнява с маламашка. Когато пода е достъпен за ходене, останалата част от материала се нанася на целия под и се изравнява.
- След като продуктът се приложи се изравнява с машина (хеликоптер).

След нанасяне:

- За да се избегне бързото втвърдяване, трябва да се напръска малко вода върху наскоро приложените повърхности и същите трябва да бъдат покрити с фолио.
- Препоръчително е **Bostik WBC** или **Bostik SBC** импрегнатор да се приложи веднага след Bostik SH Q повърхностен втвърдител.
- В зависимост от температурата на околната среда, вторичните фуги трябва да бъдат изрязани в рамките на 1 -3 дни след нанасянето. Когато повърхността е втвърдена трябва да бъде запълнена с гъвкава фугиращ материал (Bostik PU seal, Bostik 2730, Bostik PSG-H).

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



- Наскоро положените повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, неблагоприятни климатични условия и високи температури (+ 35 ° C).

Покритие:

Приблизително 3-6 кг / м² за дебелина 3 мм.

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи проба преди нанасяне.

Опаковка:

25 кг торба, 48 торби в едно пале (1200 кг / пале)

Съхранение:

- Сухата смес трябва да бъде защитена от вода, замръзване и неблагоприятни метеорологични условия.
- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10 ° C и + 25 ° C в условия без влага.
- Скъсани или открити продукти трябва да се затварят веднага и консумирани първо.
- Максимална 8 торби трябва да се складира една върху друга.
- Срок на годност е максимум 12 месеца при горепосочените условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

