

Bostik SH QC

Повърхностен втвърдител с кварц и корунд агрегати

Описание на продукта:

Bostik SH QC е готов за употреба повърхностен втвърдител на циментова основа, суха смес с кварцови и корундови агрегати, който съдържа висококачествени и екологично чисти добавки. Прилага монолитно върху прясно положени бетонни повърхности.

Области на приложение:

- Външно и вътрешно;
- На подове, които са изложени на чести и тежки натоварвания;
- На подове, които са изложени на износване(абразия);
- Гаражи, паркинги, пътища и тротоари;
- Заводи, фабрики, хангари, промишлени и търговски складове;
- Подземни проходи, подземи и метростанции;
- Бензиностанции и газстанции;
- Товарни рампи и кейове

Области на приложение:

- Използва се чрез посипване върху пресен бетон и шлайфане;
- Образува твърда, абразивоустойчива и удароустойчива повърхност без прахоотделяне;
- Дълготрайна повърхност и устойчива на тежък трафик;
- Увеличава непроницаемостта на бетона;
- Без окисляване;
- Лесен за почистване и поддръжка;
- Пожароустойчив.

Техически данни:

Цвят	Сив, червен, жълт, зелен
Сухо обемно тегло	1,60 кг / dm ³
Абразия (съгласно метод Бьоме)	3 ≤ cm ³ / 50 cm ²
Якост на натиск (28 дни) (N / mm ²)	~ 70
Температура на околната среда за приложение	между +5°C и +35°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- Повърхността, върху която ще бъде приложена Bostik SH QC повърхностен втвърдител трябва да бъде минимум бетон клас C25. Повърхността на бетона трябва да се заглади с дървена маламашка.
- Консистенцията на бетона, на която се полага Bostik SH QC повърхностен втвърдител е от голямо значение. В случай, че втвърдителя не може да абсорбира вода, необходима за неговата реакция той не се втвърдява. Когато консистенцията е твърде течна, втвърдителя прониква(потъва) в бетона и следователно желания резултат не може да се получи.

Приложение:

- Първо ½ от количеството на Bostik SH Q се поръсва равномерно върху пода и се изравнява с дървена маламашка. Когато пода е достъпен за ходене на, останалата част от материала се

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



нанася на целия под и се изравнява.

- След като продуктът се приложи се обработва и изравнява със специализирана машина.

След нанасяне:

- За да се избегне бързото втвърдяване, трябва да се напръска малко вода върху наскоро приложените повърхности и същите трябва да бъдат покрити с фолио.

- Препоръчително е **Bostik WBC** или **Bostik SBC** да се приложи след Bostik SH QC повърхностен втвърдител. Защитата се полага на пряно обработените подове.

- В зависимост от температурата на околната среда, вторичните фуги трябва да бъдат изрязани в рамките на 1-3 дни след нанасянето. Когато повърхността е втвърдена трябва да бъде запълнена с гъвкав фугиращ материал (Bostik PU seal, Bostik 2730, Bostik PSG-H).

- Наскоро положените повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, неблагоприятни климатични условия и високи температури (+ 35 ° C).

Покритие:

Приблизително 3-6 кг / м² за дебелина 3 мм.

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направи проба преди нанасяне.

Опаковка:

25 кг торба, 48 торби в една палитра (1200 кг / палитра)

Съхранение:

- Сухата смес трябва да бъде защитена от вода, замръзване и неблагоприятни метеорологични условия.

- Трябва да се съхранява на сухо и хладно върху дървени палети между + 10 ° C и + 25 ° C в условия без влага.

- Скъсани или открити продукти трябва да се затварят веднага и консумирани първо.

- Максимална 8 торби трябва да се складират една върху друга.

- Срок на годност е максимум 12 месеца при горепосочените условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

