

Описание на продукта:

Супер финна мазилка на циментова основа, синтетични смоли, полимерни добавки и различни армиращи добавки, със сив цвят, създаваща супер фина сатенена повърхност, готова за боядисване. С полимерни добавки осигуряващи висока якост и гладка повърхност при репарирание на бетон и изравнителни мазилки. Произвежда се в съответствие с EN 998-1. Подходяща само за ръчно приложение.

Области на приложение:

- За вътрешно и външно приложение;
- По стени и тавани;
- Видими бетони;
- При ремонта на бетонни конструктивни елементи.

Характеристики:

- Устойчива на вода, студ и влага;
- Пластична консистенция;
- Лесна за работа;
- Осигурява гладко и здрави повърхности на фасаден бетон;
- Използва се за подготовка на повърхността преди керамични покрития;
- На циментова основа, перфектно паропропускливост, балансира влажността на интериора;
- Висока устойчивост и адхезия към повърхностите;
- Хидравлични качества при полагане;
- Пожароустойчива.

Технически данни:

Dmax (mm)	0.2
Цвят	Бял
Дебелина на полагане (mm)	1 - 5
Обемно тегло в сухо състояние (кг/л)	1,3 ± 0,2
Обемно тегло на приготвения разтвор (кг/л)	1,5 ± 0,2
Време за работа (мин) при 20°C	~ 30
Време за изсъхване (часа) при 20°C	~ 24
Якост на натиск (28 дена) (N/mm ²)	≥ 20
Якост на огъване (28 дена) (N/mm ²)	≥ 5
Съотношение на смесване с вода (25 кг) mortar)	6,5 – 7,5 л
Температура на околната среда при полагане	Между +5°C и +35°C

Подготовка на основата:

- При полагане след мазилка да бъдат предвидени минимум 72 часа;
- Разделящи субстанции като прах, мръсотия, мухъл, масло, сгурия, боя, отпадъци и т.н. остатъци от цимент, гипс и бетон, трябва да бъдат почистени от повърхността;
- Напукани мазилки, слаби повърхности или остатъци („мустаци“), следва да бъдат почистени от повърхността;
- Откритите бетонови повърхности трябва да се навлажнят преди полагане;

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.

- Силно абсорбиращи или полирани бетонни повърхности трябва да бъдат грундираны с **Bostik MultiPrim**;
- Газобетон, тухлени или порести повърхности трябва да бъдат грундираны с **Bostik MultiPrim**;
- Други видове повърхности трябва да бъдат намокрени достатъчно време преди полагане.

Полагане:

- **Bostik SRM Fine** се смесва с електромеханична бъркалка (миксер) на ниски обороти като се изсипва в подходящ съд с 6,5-7,5 л чиста вода при нормална температура на околната среда до смес без бучки. Времето за смесване трябва да е минимум 5 минути.
- Получената смес трябва да бъде оставена да престои за 3 минути и смесена отново за 3 минути, за да се получи хомогенна смес.
- Пригответената смес е готова да се полага след 3 минутен период на „отлежаване“.
- Разтворът трябва да се използва в рамките на 30 минути.
- За да се получи гладка повърхност, материалът се полира с водна шкурка след изсъхване в достатъчна степен.

След полагане:

- За да се избегне бързо и лошо изсъхване, третираните повърхности трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина и неблагоприятни климатични условия като силен вятър, градушка и измръзване.
- За да се осигурят препоръчителните дългосрочни технически експлоатационни показатели на продукта, след приключване на всички работи, повърхността трябва да бъде покрита и защитена с подходящо покритие (бои, керамика, плочки и т.н.) възможно най-рано (в зависимост от времето за изсъхване на продукта в рамките на 3 до 7 дни).

Разходна норма:

Приблизително 1,0– 2 кг/м² за 1 мм дебелина.

Разходните норми са теоретични стойности и се препоръчва контролирано пробно полагане преди основното прилагане.

Опаковка:

В 25 кг хартиени торби, 48 торби на 1 палет (1200 кг/палет)

Съхранение:

Торбите трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни външни условия. Те трябва да се съхраняват на сухо и прохладно място върху дървени палети при температури между +10°C и +25°C в условия без влага. Разкъсани и отварени опаковки да бъдат затворени веднага след употреба. Максимум 8 торби се подреждат една върху друга. Срокът на годност е максимум 6 месеца при спазване на посочените по-горе условия за съхранение.

Рискови фрази:

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

