

SX Roll

Прозрачна защита за повърхности

Описание на продукта :

Bostik SX Roll е на базата на силан/силоксан, готов за употреба, прозрачен протектор за повърхности, съдържащ разтворител. Водоотблъскващ, когато се прилага върху повърхности и обогатява трайността на повърхността което го прави устойчив на метеорологични условия.

Области на приложение:

- само външно;
- само за вертикално приложение;
- в естествени камъни, мрамор и всички видове повърхности на минерална основа

Характеристики:

- Устойчив на алкали и UV лъчи.
- Не образува филм (слой) на повърхността.
- Не избледнява и не прави мехури с течние на времето.
- Удължава живота на сградата.
- Предотвратява замърсяването фасадите на сградите.
- Устойчив на образувани пукнатини по повърхността на нанасяне; безшевен.
- Приложим с четка, лесен за полагане.

Технически данни:

Цвят	Прозрачен
Обемно тегло (кг/л)	0,78
Пълно изсъхване след (часа)	24
Температура при полагане	Между +5°C и +35°C
Устойчивост на покритието	Между -25°C и +80°C

Техническите данни са приблизително определени при температура +20°C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата:

- повърхностите трябва да са без полепнали чужди вещества като прах, мръсотия, мухъл, масло, боя и др.; остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат премахнати;
- повърхности, които не са достатъчно здрави, например напукани мазилки, слаби повърхности или остатъци от мър, трябва да се почистват от повърхността на приложението;
- повърхността на приложение трябва да бъде без пукнатини, стабилна и здрава. Празнини, пукнатини и отвори трябва да се запълнят с **Bostik 410 HP**;
- повърхността трябва да бъде суха преди полагането;

Полагане:

- преди да нанесете разбъркайте опаковката;
- Bostik SX Roll е готов за употреба и трябва да се прилага върху повърхността с четка или валяк;
- трябва да се нанася в минимум 2 слоя. Втория слой да се полага шест часа по-късно.

След полагане:

- в първите дни след полагане повърхностите трябва да бъдат защитени от директна слънчева светлина, високи температури (над + 35°C) и нежелани въздушни условия като дъжд и студ.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



Разходна норма:

Приблизително 0,250 л/м² като повърхностно покритие.

Разходната норма е теоретична и се препоръчва да се направят контролни проби от покритието преди основното полагане.

Опаковка:

5 л бака.

Съхранение:

- опаковките трябва да бъдат защитени от вода, студ и неблагоприятни климатични условия;
- Bostik SX Roll съдържа разтворител. Дръжте далеч от огън. Райони за съхранение да се аерират.
- трябва да се съхраняват на сухо и хладно място върху дървени палети между +10°C и +25°C в условия без влага;
- отворени продукти трябва да бъдат затворени веднага след употреба;
- максимум 3 кутии може да бъдат складираны една върху друга;
- срокът на годност е 12 месеца при спазването на посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

